

TECHNISCHE DATEN VON ACOUSOL-ACOUTEX POLYESTER

Bezeichnung:	ACOUSOL-Acoutex Polyester light fabric 06-L-A (opak)
Gewebe:	Polyester
Bindung:	L1/1
Beschichtung:	Polyurethan
Gesamtgewicht (g/m ²):	120
Höchstzugkraft (N/5cm) K/S:	>500
Höchstzugkraftdehnung [%] K/S:	30
Weiterreißkraft (N) K/S:	40
Gesamtdicke (mm):	0,2
Transmission [%]:	70
Lichtstreuung [%]:	>90
Schallabsorption (α_0):	0,45 - 0,6
Brandverhalten:	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und daher ohne Gewähr. Spezifische technische Materialwerte können pro Projekt bestätigt werden.

Stand: 02/2007

Weitere Infos finden Sie unter: www.acousol.com